

Sistema KlimaKomfort

Stucco SÜDWEST KlimaKomfort

30875



Campo d'applicazione

Stucco minerale per il riempimento di fessure, rotture e giunti dei pannelli nel sistema SÜDWEST KlimaKomfort. Disponibile anche come stucco per la regolazione dei componenti e la creazione di forme a cuneo.

Caratteristiche del prodotto

- Elevata capacità di riempimento
- Ottima aderenza
- elevata stabilità
- Proprietà di isolamento termico
- Diffusione del vapore acqueo aperto
- Malta secca minerale premiscelata a base di cemento bianco e perlite
- Ecologicamente innocuo

Colore: bianco-grigio

Contenitore: 35 l / sacco, equivalente a 5,5 kg / a sacco

Consumo

Secondo le circostanze

Con applicazione in piano e spessore dello strato di 1 cm, a titolo indicativo circa 2 kg/m²

Dati tecnici

Applicazione: regole generali

La preparazione del supporto e l'esecuzione dell'opera pittorica devono corrispondere allo stato dell'arte attuale. Tutti i rivestimenti e i trattamenti devono sempre tener conto dell'oggetto e della sua funzionalità. Si prega di fare riferimento alle schede tecniche BFS correnti, emesse a

densità della malta solida	≤ 200 kg/m ³
Granulometria	Max. 2 mm
Comportamento alla combustione (EN 13501-1)	A1, non infiammabile

dalla Commissione federale per la pittura e la protezione del valore del materiale. Vedi anche VOB, parte C DIN 18363, paragrafo 3 Lavori di pittura e verniciatura. L'ulteriore trattamento/rimozione di strati di vernice come la levigatura, la saldatura, la bruciatura, ecc. può causare polvere e/o vapore pericolosi. Lavorare solo in ambienti ben ventilati. Se necessario, indossare un adeguato equipaggiamento protettivo (respiratorio).

Tutti i supporti devono essere puliti, asciutti, portanti e privi di materiali di isolamento. Le superfici non sicure devono essere controllate per verificarne la capacità portante e l'idoneità per i rivestimenti successivi. Se necessario, creare una superficie di prova e verificare l'adesione.

Preparazione del supporto:

condizioni del supporto

- Supporti con umidità di risalita e/o umidità dell'edificio non sono supporto adatto per l'incollaggio
- Devono essere garantite la tenuta alla pioggia battente, la tenuta degli elementi della facciata in prossimità del terreno
- I rivestimenti organici nel supporto devono essere rimossi
- I materiali contenenti gesso devono essere considerati e progettati separatamente dal punto di vista della progettazione e della fisica delle costruzioni
- In relazione all'oggetto devono essere progettate costruzioni con perni di legno e/o tavolato di legno.
- Le irregolarità superficiali possono essere livellate con la malta SÜDWEST KlimaKomfort K+A
- L'uso in ambienti umidi è possibile solo se il mastice SÜDWEST KlimaKomfort può rilasciare l'umidità accumulata prima che venga raggiunta la saturazione

Sottofondo in pannello SÜDWEST KlimaKomfort

I pannelli devono essere pulite con una scopa morbida fino a quando non sono più polverosi.

Superfici infestate da muffe

Pretrattamento con SÜDWEST Schimmelfresser (antimuffa) o SÜDWEST Fungan, riferirsi alla relativa documentazione tecnica.

Carte da parati

Se debbano essere sempre comunque rimosse, rimuovere completamente i residui di pasta.

Vecchi rivestimenti e intonaci

I vecchi rivestimenti non organici devono essere controllati per verificarne la capacità portante. I rivestimenti organici devono essere rimossi. L'intonaco dei gruppi di malta PG II e PG III deve essere controllato per verificarne la capacità portante. Gli intonaci dei gruppi di malta PG IV e V devono essere valutati separatamente, in funzione dell'oggetto.

Stucco SÜDWEST KlimaKomfort

Preparazione del materiale

1 kg di SÜDWEST KlimaKomfort Filler con circa 1,7 l di acqua fredda e limpida fino a raggiungere una massa priva di grumi. A seconda dell'applicazione, la consistenza del materiale può essere regolata con l'aggiunta di acqua o di SÜDWEST KlimaKomfort filler. Il materiale può essere mescolato **solo** a mano.

Trattamento

Utilizzare una spatola o una spatola per spingere il materiale nella fessura/spazio. In caso di disparità o fessure, il supporto deve essere sempre riempito. A seconda della consistenza, è possibile applicare fino a 5 cm di spessore dell'intonaco in un unico strato in un'unica fase di lavoro. L'essiccazione dipende dallo spessore del materiale e dalle condizioni ambientali. Dopo l'essiccazione (min. 24 ore), il materiale può essere levigato con il pannello.

Temperatura di lavorazione

Applicare tra + 5°C e 30°C di aria e temperatura dell'oggetto e lasciare asciugare. La luce diretta del sole può portare a fessurazioni o restringimento.

Essiccazione

A + 20°C la temperatura dell'aria e del supporto e il 65% di umidità relativa, può essere levigata e ricoperta dopo almeno 24 ore.

Avvertenze particolari:

Le tubazioni dell'acqua nelle pareti esterne da isolare devono essere considerate separatamente. Se dal pannello SÜDWEST KlimaKomfort dovesse trasferire il gelo nella zona dei tubi, questi possono essere danneggiati. L'intonaco SÜDWEST KlimaKomfort non può essere utilizzato come finitura a causa della sua porosità.

Dichiarazione VDL

Direttiva CE 2004/42/CE

Questo prodotto non è previsto dalla Direttiva VOC

GISCODE: ZP1

Avvertenze generali di sicurezza

Durante l'applicazione e l'essiccazione di pitture e vernici deve essere garantita una buona ventilazione. Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Non inalare la polvere durante la levigazione. Conservare lontano dalla portata dei bambini. Evitare che grandi quantità non diluite o grandi quantità di acqua non diluita penetrino nelle acque freatiche, negli scolari idrici o nelle fognature. Per ulteriori informazioni sulla scheda di sicurezza aggiornata, consultare il sito www.suedwest.de

Stoccaggio

smaltimento,

consulenza tecnica

Per tutte le domande che non trovano risposta in questa scheda tecnica, i nostri agenti di zona sono a vostra disposizione. Inoltre, il nostro servizio tecnico di assistenza clienti in stabilimento sarà lieto di rispondere a tutte le vostre domande. (06324/709-0)

Edizione: agosto/2017/PR

Importato e distribuito da:



Chiari (BS)
www.colortechsnc.it

SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG

Iggelheimer Str. 13 · 67459 Böhl-Iggelheim · www.suedwest.de
info@suedwest.de · Telefon: 06324 709-0 · Fax: 06324 709-175

