



SCHEDA TECNICA

30032

ALL-DECK WEISSLACK HOCHGLANZ

AREA DI APPLICAZIONE

All-Deck Weißlack Hochglanz è una vernice a base di resina alchidica con un ottimo potere coprente per finiture di alta qualità sia in interni che in esterni.

PROPRIETÀ

- Elevatissimo punto di bianco
- Eccellente potere coprente
- Eccellenti proprietà di distensione
- Ottima applicabilità
- Durevole
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici
- Privo di composti aromatici (VdL-RL-01)
- Leggermente tissotropico
- Antiurto, resistente agli urti
- Rinforzato con PU

COLORE: 9100 bianco

FORMATO: 375 ml, 750 ml, 2,5 l

RESA TEORICA: 8/10 mq/lt per mano

ASPETTO: lucido

APPLICAZIONE

REGOLE GENERALI:

Il supporto deve essere preparato e i lavori di rivestimento eseguiti secondo lo stato dell'arte. Tutti i rivestimenti e i lavori preliminari devono sempre essere orientati al progetto e ai requisiti a cui è esposto. Si prega di osservare anche le schede tecniche BFS aggiornate, pubblicate dal Comitato Federale Tedesco per le Pitture e la Protezione degli Oggetti. Vedere anche le procedure tedesche per gli appalti edili (VOB), Parte C, DIN 18363, Paragrafo 3 "Lavori di pitturazione e rivestimento".

Il trattamento/la rimozione di strati di vernice mediante carteggiatura, saldatura, bruciatura, ecc. può causare polveri e/o vapori nocivi. Eseguire i lavori solo in aree ben ventilate.

Utilizzare, se necessario, dispositivi di protezione individuale/respiratori adeguati. Tutti i supporti devono essere puliti, asciutti, portanti e privi di distaccanti. I supporti devono essere controllati in termini di capacità portante e idoneità per i rivestimenti successivi. Se necessario, creare una superficie di prova e testare l'adesione mediante un taglio trasversale e/o lo strappo di nastro a rete. Per strati di vernice, eseguire una carteggiatura intermedia tra i singoli strati. Carteggiare le aree in legno grigio e stagionato fino al supporto portante. Pulire e carteggiare le vernici portanti esistenti. Arrotondare gli spigoli vivi del legno. Garantire un'adeguata inclinazione del drenaggio sulle superfici orizzontali. Il contenuto di umidità per il legno duro dovrebbe essere massimo del 12% e per il legno tenero massimo del 15%. Più asciutto è il substrato, maggiore è la profondità di penetrazione, migliorando la funzione protettiva e la durata delle vernici successive. Lavare i legni tropicali con componenti che ritardano l'essiccazione con un diluente alla cellulosa e applicare una mano di prova. Per applicazioni esterne, si consiglia di pretrattare i legni non trattati o esposti, soggetti a funghi, con SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund LH o SÜDWEST AquaVision Holz-Imprägnier-Grund WV. Consultare la scheda tecnica DIN 68800 Parte 3 e la scheda tecnica BFS 18.

SUPPORTO

Il supporto deve essere solido, asciutto, pulito, portante e privo di agenti distaccanti.

SUPPORTI IDONEI

Rivestimenti esistenti, metalli primerizzati, plastiche dure, legno e legno ingegnerizzato.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

RIVESTIMENTI ESISTENTI: Tenuta solida. Rimuovere completamente i rivestimenti non portanti esistenti. Pulire e carteggiare accuratamente i rivestimenti portanti esistenti. Eventualmente applicare una mano di primer SÜDWEST All-Grund. Consultare la scheda tecnica.

SUPPORTI METALLICI:

Preparare adeguatamente i supporti metallici e applicare il primer SÜDWEST All-Grund. Consultare la scheda tecnica.

PLASTICA DURA, AD ESEMPIO PVC RIGIDO:

Pulire con SÜDWEST Zink- und Kunststoff-Reiniger. Consultare la scheda tecnica e la scheda tecnica BFS n. 22. Applicare una mano di fondo SÜDWEST All-Grund. Consultare la scheda tecnica.

LEGNAME E LEGNO INGEGNERIATO:

Carteggiare e pulire le superfici in legno seguendo la direzione delle venature. Per la verniciatura delle superfici in legno in esterni, consigliamo di utilizzare SÜDWEST Venti Plus (elementi edili dimensionalmente stabili) o SÜDWEST AquaVision Holzfarbe (elementi edili semidimensionalmente stabili).

APPLICAZIONE

Mescolare bene e applicare 1-2 mani di prodotto non diluito a rullo, a pennello o a spruzzo. Per risultati ottimali, applicare spessori di circa 80-100 µm (bagnati) per ciclo di applicazione.

APPLICAZIONE A SPRUZZO:

Pro ces so	ugello	Materiale pression e/ quantità	pres sione dell'ar ia	dilui zion e
alta pres sione	2.0	-	2.0 bar	circa . 10 %
bassa pres sione	medio	approx. 2/3	2/3 to max.	circa . 10 %

Condizioni di applicazione:

Non applicare o lasciare asciugare a una temperatura dell'aria e dell'oggetto inferiore a +5 °C. Non applicare alla luce diretta del sole.

Diluizione/pulizia degli attrezzi:

Diluente sintetico

ASCIUGATURA

(+20°C/60% umidità relativa, 100 µm di spessore dello strato bagnato)
Fuori polvere: circa 4 ore
Ricopribile: circa 12 ore
Spessori di strato maggiori e/o temperature più basse ritardano i tempi di essiccazione.

NOTE SPECIALI

Le vernici alchidiche a base solvente hanno un odore caratteristico che può essere ancora percepibile dopo l'essiccazione. Per applicazioni su ampie superfici in spazi comuni, si consiglia pertanto di utilizzare le vernici all'acqua SÜDWEST, consigliate per uso interno. Ritardi nell'essiccazione e variazioni del livello di brillantezza sono possibili in caso di superfici verniciate orizzontali e/o locali di essiccazione scarsamente ventilati. Garantire calore e ventilazione adeguati. L'essiccazione e l'indurimento ottimali dell'intero strato sono garantiti con l'applicazione di un massimo di 100 µm di materiale per mano. Evitare spessori di strato bagnato maggiori, ad esempio quando si spruzza su superfici orizzontali, poiché ciò ritarderebbe notevolmente l'essiccazione.

Le tonalità di colore bianco e chiaro tendono ad ingiallire se esposte alla luce artificiale o a luce naturale insufficiente. Questo è tipico del prodotto e non costituisce pertanto motivo di reclamo.

RITENZIONE DEL COLORE IN
CONFORMITÀ ALLA SCHEDA TECNICA
BFS N. 26

Classe: B, gruppo: 1

DIRETTIVA 2004/42/CE

Il prodotto All-Deck Weißlack Hochglanz è inferiore al valore massimo di COV della categoria di prodotto d (300 g/l) ed è quindi conforme ai COV.

**VDL (ASSOCIAZIONE TEDESCA
DI VERNICI E INCHIOSTRI DA
STAMPA) DICHIARAZIONE:**

Resine alchidiche, pigmenti minerali, cariche minerali, emulsionanti, acqua, miscele di idrocarburi alifatici, glicoli, agenti antischiuma, agenti bagnanti, essiccanti, antiossidanti

GISCODE BSL10

**CONSIGLI GENERALI DI
SICUREZZA**

È necessario garantire una buona ventilazione durante l'applicazione e l'asciugatura di pitture e vernici. Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Non inalare la polvere durante i lavori di carteggiatura. Utilizzare solo in aree ben ventilate. Non mangiare, bere, fumare o inalare tabacco da fiuto durante il lavoro. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare entrare nella rete fognaria o nei corsi d'acqua. In caso di contaminazione di fiumi, laghi o scarichi, informare le autorità competenti in conformità con le leggi locali. Ulteriori informazioni e la scheda di dati di sicurezza aggiornata sono disponibili sul sito www.suedwest.de o richiedendola all'indirizzo di posta elettronica info@colortechsr.com

MAGAZZINAGGIO

Chiudere ermeticamente i contenitori aperti dopo l'uso. Conservare in un luogo fresco ma al riparo dal gelo.

DISPOSIZIONI

Riciclare solo i contenitori vuoti. È necessario rispettare le attuali disposizioni di legge in materia di smaltimento.

CONSULENZA TECNICA

I nostri consulenti tecnici di vendita saranno lieti di rispondere a qualsiasi domanda non trattata in questa Scheda Tecnica. Il nostro team di assistenza tecnica clienti presso lo stabilimento è inoltre a disposizione per rispondere a qualsiasi domanda dettagliata. (06324/709-0)

DISCLAIMER

Ci impegniamo a prestare la massima attenzione. Tuttavia, siamo in grado di fornire solo informazioni generali basate sulle nostre esperienze, sviluppi e ricerche, che naturalmente non possono tenere conto delle condizioni specifiche di un progetto (substrati, condizioni meteorologiche, altre condizioni). L'applicatore è pertanto tenuto a mantenere le proprie conoscenze in linea con lo stato dell'arte e ad agire in modo responsabile. I nostri dipendenti sono disponibili a fornire consulenza specifica e saranno lieti di farlo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'uso del prodotto in combinazione con altri prodotti. I dati forniti in questa Scheda Tecnica non costituiscono informazioni vincolanti o responsabilità. Inoltre, la sospensione o la pubblicazione di un'edizione successiva invaliderà la presente Scheda Tecnica; informazioni al riguardo sono disponibili in qualsiasi momento sul nostro sito web: www.suedwest.de.

STATUS: 2025/OCTOBER/KM