

TECHNISCHES MERKBLATT

30067

WDVSMART PUTZGRUND



CAMPI DI APPLICAZIONE

Putzgrund è un fondo uniformante strutturale per equalizzare fondi non omogenei e regolarizzare l'assorbimento dei supporti

CARATTERISTICHE

- equalizzazione
- resistente agli alcali
- semplifica la struttura degli intonaci successivi
- riempitivo

COLORE: Bianco o colorabile con sistema tintometrico All Color Sudwest

Le tonalità del colore, sia bianco che colorato, sono soggette a fluttuazioni, poichè PUTZGRUND è composto da materie prime naturali

FORMATO: 16 kg, 7 kg

CONSUMO:

| Variante | Verbrauch |
|-------------------|---------------------------|
| Primer intermedio | Ca. 0,3 kg/m ² |
| Granulometria | Ca. 0,5 mm |

DATI TECNICI:

| | |
|---------|-----------------------|
| Densità | 1,5 g/cm ³ |
|---------|-----------------------|

APPLICAZIONE

APPLICAZIONI GENERALI:

La preparazione del supporto e l'esecuzione dell'opera pittorica dovranno corrispondere allo stato dell'arte attuale. Tutti i rivestimenti e i lavori preparatori dovrebbero sempre essere basati sull'oggetto e sui requisiti a cui sarà esposto. Si prega di notare le attuali schede informative BFS pubblicate dal comitato federale per la protezione del colore e della proprietà

Vedi anche VOB, parte C DIN 18363, paragrafo 3 lavori di verniciatura

Ulteriori trattamenti/rimozioni degli strati di vernice come molatura, saldatura, combustione, ecc. possono causare polveri e/o vapori pericolosi. Eseguire i lavori solo in aree ben ventilate. Indossare dispositivi di protezione (respiratoria) se necessario.

Tutte le superfici devono essere pulite, asciutte, stabili e prive di sostanze distaccanti. I supporti non sicuri devono essere verificati in termini di capacità portante e idoneità per successivi rivestimenti. Se necessario creare un'area di prova e verificare l'adesione. I supporti umidi o induriti in modo incompleto possono causare danni come formazione di bolle o crepe nei rivestimenti successivi. La superficie deve essere esente da sostanze distaccanti, tensioni e variazioni di forma. I supporti rigonfiati e instabili non sono adatti. A questo proposito è necessario osservare la norma VOB parte C DIN 18363 parte 3 e le schede informative BFS. Le strutture di rivestimento e i suggerimenti elencati non esonerano lo sviluppatore da test e valutazioni responsabili del supporto. Osservare la documentazione tecnica dei primer e degli strati intermedi citati. Il metodo di lavorazione, gli strumenti e la preparazione del materiale hanno un'influenza diretta sul risultato.

Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile e privo di efflorescenze

e strati di distacco. Rimuovere i rivestimenti non portanti e le parti ammalorate.

PRETRATTAMENTO SUPERFICIALE: SUPPORTI NORMALMENTE

ASSORBENTI: Pronto all'uso, può essere pennellato, rullato e spruzzato (limitatamente con apparecchiature airless)

SUPERFICI ALTAMENTE ASSORBENTI:

Per superfici molto assorbenti, Putzgrund può essere diluito fino al 10% con acqua. Su supporti minerali intervenire con un massimo del 5% di acqua come diluizione. Primerizzare con SUDWEST InnenGrund, SUDWEST HydroGrund o SUDWEST TixGrund (a seconda dell'area di applicazione) e trattarlo ulteriormente in base al supporto.

AREE INFETTE DA MUFFA: Pretrattare con SUDWEST Distruggimuffa o SUDWEST Fungan, attenersi alla relativa documentazione tecnica

AREE ATTACCATE DA ALGHE:

Pretrattare con SUDWEST Distruggimuffa o SUDWEST Fungan, attenersi alla relativa documentazione tecnica

SUPERFICI CON MACCHIE DI NICOTINA, ACQUA, FULIGGINE O GRASSO:

Lavare le superfici con acqua e detergente domestico sgrassante, spazzolare e lasciare asciugare bene. Applicare una mano di primer isolante SUDWEST Isolierfarbe L, a seconda delle condizioni del supporto, potrebbero essere necessarie due mani di primer

IN LAVORAZIONE

Il materiale è pronto all'uso, adattare il colore di SUDWEST Putzgrund al rivestimento finale.

Il rivestimento finale può essere a base di resina silconica o minerale modificata

PREPARAZIONE DEL MATERIALE:

Mescolare bene il materiale prima della lavorazione, se lasciato riposare per un periodo di tempo prolungato, il materiale potrebbe depositarsi nuovamente.

TEMPERATURA DI LAVORAZIONE:

Non applicare il prodotto al di sotto dei 5° C e non lasciarlo asciugare al di sotto dei 5° C

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE:

Si prega di osservare le leggi e le linee guida applicabili (ad es regolamenti edilizi), l'opuscolo BFS n. 21, le informazioni della Thermal Insulation Composite System Association e la rispettiva approvazione del sistema WDV, nonché l'approvazione tecnica dei tasselli. Devono essere rispettate anche ulteriori direttive, ad esempio la scheda BFS n. 19 e seguenti, nonché altre norme valide per i lavori di intonacatura.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI:

Pulire con acqua immediatamente dopo l'uso

ASCIUGATURA

A 20° di temperatura dell'aria e 65% di umidità relativa, può essere rilavorato dopo 12 ore, questo tempo viene prolungato in caso di temperature basse e umidità elevata

ISTRUZIONI SPECIALI

Le superfici adiacenti devono essere ben coperte durante la lavorazione. Non utilizzare su superfici riscaldate o alla luce diretta del sole

APPROVAZIONI

| | |
|-------------|---------------------------------|
| Z-33.41-955 | EPS incollato |
| Z-33.43-956 | WDVSmart incollato + tassellato |
| Neu | lamella incollata |

MAGAZZINAGGIO

Sigillare ermeticamente i contenitori aperti. Conservare al fresco ma al riparo dal gelo

DISPOSIZIONE

Smaltire separatamente i contenitori vuoti. Per lo smaltimento devono essere rispettate le norme di legge vigenti. Non versare i residui di vernice nelle acque reflue.

COMPOSIZIONE

Dispersione polimerica, biossido di titanio, cariche minerali, cariche di silicato, acqua, eteri glicoli, alifatici, addensanti, disperdenti, agenti bagnanti, regolatori di pH, agenti di protezione per la conservazione (BIT/ZPT)

DICUREZZA GENERALE

CONSIGLI

Durante la lavorazione e l'essiccazione di pitture e vernici è necessario garantire una buona ventilazione. Tenere lontano da cibi, bevande e cibi per animali. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Non inalare la polvere durante la levigatura. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non permettere che quantità grandi o non diluite penetrino nelle falde acquifere, nei corpi idrici o nelle fognature.

Ulteriori informazioni sull'attuale scheda dei dati di sicurezza sono disponibili sul sito www.sudwest.de

CONSIGLIO TECNICO

Il nostro personale sul campo sarà lieto di rispondere a qualsiasi domanda a cui non viene data risposta nella presente scheda informativa tecnica. Inoltre, il nostro servizio clienti tecnico in fabbrica sarà lieto di rispondere a qualsiasi domanda dettagliata (06324/709-0)

DISCLAIMER

Cerchiamo di prestare la massima attenzione. Tuttavia, a questo punto, possiamo fornire solo informazioni generali basate sull'esperienza, sugli sviluppi e sulle ricerche da noi acquisite, che naturalmente non possono tenere conto delle circostanze individuali di un progetto (sottosuolo, condizioni meteorologiche, altre condizioni). Il responsabile del trattamento è tenuto pertanto ad informarsi sullo stato della tecnica e ad agire in autonomia. I nostri dipendenti saranno lieti di fornirvi una consulenza specifica. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per combinazioni con altri prodotti. Tuttavia le informazioni qui fornite non costituiscono informazioni vincolanti o responsabilità. In caso contrario, questa scheda non sarà più valida quando verrà interrotta o verrà pubblicata un'edizione successiva, di cui potrete informarvi in qualsiasi momento sul nostro sito web: www.sued-west.de.

STAND: 2023/SEPTEMBER/PR