



SCHEMA TECNICA

30128 LATEX M

CAMPO DI APPLICAZIONE

Smalto murale a emulsione opaca, priva di conservanti e resistente all'abrasione, testata per le sostanze nocive, per pareti interne soggette a forte sollecitazione. La-tex M è resistente ai disinfettanti (secondo la valutazione attuale) ed è ideale per l'impiego in studi medici e ospedali.

Test TÜV SÜD relativi agli ingredienti e alle emissioni rilevanti per la salute; monitoraggio regolare del prodotto e del processo; monitoraggio degli ingredienti (www.tuvsud.com/schad-stoffpruefung-bauprodukte)

TONALITÀ: 9110 bianco

COLORI DISPONIBILI:
disponibile nelle tonalità pastello con sistema tintometrico All Color

CONFEZIONE: 5 l, 12,5 l

RESA: 7/9 mq/ltr per mano; può variare in base alla capacità di assorbimento e alla rugosità del supporto.

VALORE SD DI DIFFUSIONE DEL VAPORE

ACQUEO:
< 0,03 m (classe V1 alta) secondo la norma EN ISO 7783-2

DATI CONFORMI ALLA NORMA DIN EN 13300:

- 1) **Abrasione con lavaggio a umido**, classe R 1
- 2) **Grado di lucentezza** G4 – opaco assoluto
- 3) **Rapporto di contrasto** H10 – classe 2 per 7,5 m²/l
- 4) **Granulometria massima** S1 – fine (< 100 µm)
- 5) **Densità** circa 1,4–1,6 g/cm³

CAMPO DI APPLICAZIONE

NORME GENERALI

Il supporto deve essere preparato e i lavori di verniciatura eseguiti secondo le regole dell'arte.

Tutti i rivestimenti e i lavori preliminari devono sempre essere adeguati al progetto e alle sollecitazioni a cui è sottoposto. Si prega inoltre di osservare le schede tecniche BFS attualmente in vigore, pubblicate dal Comitato Federale Tedesco per le Vernici e la Protezione degli Oggetti. Si vedano anche le procedure contrattuali tedesche per l'edilizia (VOB), Parte C, DIN 18363, Paragrafo 3 "Lavori di verniciatura e rivestimento".

Il trattamento o la rimozione di strati di vernice mediante carteggiatura, saldatura, bruciatura, ecc. può causare la formazione di polveri e/o vapori nocivi. Eseguire i lavori solo in aree ben ventilate. Se necessario, utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie e dispositivi di protezione individuale adeguati.

Tutti i supporti devono essere puliti, asciutti, portanti e privi di agenti distaccanti. I supporti devono essere verificati in termini di capacità portante e idoneità per i successivi rivestimenti. Se necessario, creare una superficie di prova e verificare l'adesione.

SUPPORTO

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO:

Può essere applicato direttamente su supporti con normale capacità di assorbimento.

Applicare un primer su supporti friabili o fortemente assorbenti (ad es. intonaco di gesso) con SÜDWEST InnenGrund o, in casi estremi, con SÜDWEST TiefenGrund LH. Si consiglia di utilizzare SÜDWEST Isolierfarbe W o SÜDWEST Isolierfarbe L su supporti sporchi di nicotina, macchie d'acqua, fuliggine, grasso, olio o sostanze simili. Pretrattare i supporti ammuffiti con SÜDWEST Schimmelfresser. Si consiglia di utilizzare SÜDWEST FungiStop nelle aree a rischio di muffa (consultare le schede tecniche).

APPLICAZIONE

Pennello, rullo o spruzzatura airless. Applicare una o due mani a seconda delle necessità. A seconda della capacità di assorbimento del supporto, potrebbe essere necessario diluire la prima mano con acqua fino al 5%. Se necessario, la mano di finitura può essere diluita con acqua fino al 5%.

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE:

Non applicare né lasciare asciugare a una temperatura dell'aria o del locale inferiore a +5 °C.

PULIZIA DEGLI STRUMENTI:

Pulire con acqua dopo l'uso. Raccogliere l'acqua di pulizia/risciacquo e smaltirla correttamente.

SPRUZZATURA AIRLESS:

Ugello: 0,018"–0,026"
Pressione: 150–180 bar
Angolo dell'ugello: 50°
Diluizione: circa il 5 % con acqua

Si prega di prestare attenzione anche alle raccomandazioni del produttore dell'attrezzatura in caso di utilizzo in un processo a spruzzo.

INFORMAZIONI SPECIALI

È possibile la colorazione con coloranti in massa e tintori disponibili in commercio. La quantità di concentrato colorante aggiunta non deve superare l'1%. L'aggiunta di concentrati di pigmenti può introdurre piccole quantità di solvente e/o plastificante. L'utente è responsabile di verificare l'idoneità dei disinfettanti non menzionati nella valutazione. Una maggiore elasticità può causare la comparsa di crepe nel film di rivestimento/intonaco in caso di rivestimento/ricopertura di sigillanti quali quelli acrilici. Inoltre, a seconda della composizione dei sigillanti, nel rivestimento potrebbero verificarsi scolorimenti e/o differenze nei livelli di lucentezza.

DIRETTIVA CE 2004/42/CE

Il prodotto Latex M rientra al di sotto del valore massimo di COV della categoria di prodotto a (30 g/l) ed è pertanto conforme alla normativa sui COV.

DICHIARAZIONE VDL

Dispersione polimerica, biossido di titanio, riempitivi a base di silicati, riempitivi minerali, acqua, addensanti, agenti antischiuma, agenti disperdenti, agenti bagnanti, conservante per lo stoccaggio a base di BIT/ZPT

GISCODE BSW20

CONSIGLI GENERALI DI SICUREZZA

Assicurare una buona ventilazione durante l'applicazione e l'essiccazione di vernici e smalti. Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi per animali. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Non inalare la polvere durante i lavori di levigatura. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare che il prodotto, non diluito o in grandi quantità, finisca nelle acque sotterranee, nei corsi d'acqua o nella rete fognaria.

Ulteriori informazioni e la scheda di sicurezza (SDS) aggiornata sono disponibili all'indirizzo www.suedwest.de

CONSERVAZIONE

In contenitori ben chiusi, in un luogo fresco e al riparo dal gelo.

SMALTIMENTO

Restituire solo i contenitori vuoti per il riciclaggio. Smaltire i contenitori con residui presso il centro di raccolta rifiuti pericolosi competente. Smaltire pennelli e rulli secchi insieme ai rifiuti residui. Non smaltire la vernice né l'acqua di risciacquo utilizzata per la verniciatura strumenti nei lavandini o negli scarichi.

CONSULENZA TECNICA

I nostri rappresentanti commerciali saranno lieti di rispondere a qualsiasi domanda non trattata nella presente scheda tecnica. Anche il nostro team di assistenza tecnica presso lo stabilimento è a vostra disposizione per rispondere a qualsiasi domanda dettagliata (06324/709-0).

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ

Ci impegniamo a prestare la massima cura. Tuttavia, siamo in grado di fornire solo informazioni generali basate sulle nostre esperienze, sviluppi e ricerche, che naturalmente non possono tenere conto delle condizioni specifiche di un progetto (supporti, condizioni meteorologiche, altre condizioni). L'applicatore è pertanto tenuto ad aggiornare le proprie conoscenze in linea con lo stato dell'arte e ad agire in modo responsabile. I nostri collaboratori sono a disposizione per fornire consulenza specifica e saranno lieti di farlo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'uso del prodotto in combinazione con altri prodotti. I dati forniti nella presente Scheda Tecnica non costituiscono informazioni vincolanti né comportano alcuna responsabilità.

Inoltre, la sospensione o la pubblicazione di un'edizione successiva renderà nullo il presente Scheda tecnica; le informazioni al riguardo sono accessibili in qualsiasi momento sul nostro sito web: www.suedwest.de.

STATO: 2026/FEBBRAIO/CS