



SCHEDA TECNICA

30140 FUNGISTOP

CAMPO DI APPLICAZIONE

Vernice con principi attivi biocidi per un effetto di lunga durata. Per il risanamento efficace di pareti e soffitti infestati da muffa. Certificato alimentare disponibile su richiesta.

PROPRIETÀ

- Permeabile al vapore acqueo
- Elevato grado di bianco
- Buon potere coprente

TONALITÀ: 9110 bianco

TINTURA IN FABBRICA IN TUTTI I COLORI:

disponibile
nelle tonalità pastello

CONFEZIONE: 2,5 l, 5 l, 12,5 l

RESA: 6-7 mq/lt per mano; può variare in base alla capacità di assorbimento e alla rugosità del supporto.

VALORE SD DI DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO:

< 0,04 m (classe V1 alta) secondo la norma EN ISO 7783-2.

DATI CONFORMI ALLA NORMA DIN EN 13300:

- 1) **Abrasioni con lavaggio a umido** classe R 2 (resistente all'abrasione)
- 2) **Grado di lucentezza** G4 – opaco assoluto
- 3) **Rapporto di contrasto** _{H10} classe 2 per 7 m²/l
- 4) **Granulometria massima** S1 – fine (< 100 µm)
- 5) **Densità** circa 1,4 g/cm³

CAMPO DI APPLICAZIONE

NORME GENERALI

Il supporto deve essere preparato e i lavori di verniciatura eseguiti secondo lo stato dell'arte. Tutti i rivestimenti e i lavori preliminari devono sempre essere adeguati al progetto e alle sollecitazioni a cui è sottoposto. Si prega inoltre di osservare le schede tecniche BFS attualmente in vigore, pubblicate dal Comitato Federale Tedesco per le Vernici e la Protezione degli

Oggetti. Si vedano inoltre le procedure tedesche per i contratti d'appalto (VOB), Parte C, DIN 18363, Paragrafo 3 "Lavori di verniciatura e rivestimento".

Il trattamento o la rimozione di strati di vernice mediante carteggiatura, saldatura, bruciatura, ecc. può causare la formazione di polveri e/o vapori nocivi. Eseguire i lavori solo in aree ben ventilate. Se necessario, utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie e dispositivi di protezione individuale adeguati. Le superfici infestate da muffa vanno trattate con SUDWEST Distruggimuffa, osservando le notizie riportate nella scheda tecnica.

Tutti i supporti devono essere puliti, asciutti, portanti e privi di agenti distaccanti. I supporti devono essere verificati in termini di capacità portante e idoneità per i successivi rivestimenti. Se necessario, creare una superficie di prova e testarne l'adesione.

SUPPORTO

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO:

Pulire e asciugare i supporti contenenti sale (ad es. mattoni o elementi in silicato di calcio) e poi applicare una mano di fondo con SÜDWEST TiefenGrund LH. Si può applicare direttamente su supporti con normale capacità di assorbimento. Applicare una mano di fondo su supporti friabili o fortemente assorbenti (ad es. intonaco di gesso) con SÜDWEST InnenGrund o, in casi estremi, con SÜDWEST TiefenGrund LH. Si consiglia di utilizzare SÜDWEST Iso-lieferfarbe W o SÜDWEST Isolierfarbe L su supporti sporchi di nicotina, macchie d'acqua, fuliggine, grasso, olio o sostanze simili (consultare le schede tecniche).

APPLICAZIONE

Con pennello o rullo.

Applicare una o due mani a seconda delle necessità. A seconda della capacità di assorbimento del supporto, potrebbe essere necessario diluire la prima mano con acqua fino al 5%. Se necessario, la mano di finitura può essere diluita con acqua fino al 5%.

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE:

Non applicare né lasciare asciugare a una temperatura dell'aria o del locale inferiore a +5 °C.

PULIZIA DEGLI STRUMENTI:

Pulire con acqua dopo l'uso. Raccogliere l'acqua di pulizia/risciacquo e smaltirla correttamente.

INFORMAZIONI SPECIALI

Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso. È possibile colorare il prodotto con coloranti in massa e tintori disponibili in commercio. La quantità di concentrato colorante aggiunta non deve superare l'1%. L'aggiunta di concentrati di pigmenti può introdurre piccole quantità di solvente e/o plastificante. L'acqua di lavaggio degli attrezzi deve essere prima trattata in un impianto di depurazione adeguato prima di essere scaricata nella rete fognaria pubblica. Una maggiore elasticità può causare la comparsa di crepe nel film di rivestimento/intonaco quando si applicano o si ricoprono sigillanti come quelli acrilici. Inoltre, a seconda della composizione dei sigillanti, nel rivestimento possono comparire scolorimenti e/o differenze nei livelli di lucentezza.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Conservare in un luogo fresco ma al riparo dal gelo. Si applica la Scheda Tecnica vigente. La SDS è disponibile su richiesta per gli utenti professionali.

DIRETTIVA CE 2004/42/CE

Il prodotto Fungi Stop rientra al di sotto del valore massimo di COV della categoria di prodotto a (30 g/l) ed è pertanto conforme alla normativa sui COV.

DICHIARAZIONE VDL

Dispersione polimerica, biossido di titanio, cariche minerali, cariche silicatiche, acqua, addensanti, agenti disperdenti, addensanti, antischiuma, agenti bagnanti

, conservante del film a base di 3-iodo-2-propinil butil carbammato (IPBC), conservante da stoccaggio a base di BIT/ZPT

GISCODE BSW50

NOTA

Contiene 3-iodo-2-propinil butil carbammato come principio attivo per la protezione del rivestimento in conformità al Regolamento sui biocidi (528/2012), articolo 45, paragrafo 3. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza (SDS).

Questo prodotto è un «articolo trattato» ai sensi del Regolamento UE 528/2012 (non è un prodotto biocida).

CONSIGLI GENERALI DI SICUREZZA

È necessario garantire una buona ventilazione durante l'applicazione e l'asciugatura di vernici e smalti. Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi per animali. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Non inalare la polvere durante i lavori di levigatura. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare che il prodotto finisca nelle acque sotterranee, nei corsi d'acqua o nella rete fognaria, sia allo stato puro che in grandi quantità.

Ulteriori informazioni e la scheda di sicurezza (SDS) aggiornata sono disponibili all'indirizzo www.suedwest.de o info@colortechsrl.com

CONSERVAZIONE

In contenitori ben chiusi, in un luogo fresco e al riparo dal gelo

SMALTIMENTO

Restituire solo i contenitori vuoti per il riciclaggio. Smaltire i contenitori con residui presso un centro di raccolta di rifiuti pericolosi autorizzato. Smaltire pennelli e rulli secchi insieme ai rifiuti residui. Non gettare la vernice né sciacquare gli

nei lavandini o negli scarichi.

CONSULENZA TECNICA

La nostra forza vendita sarà lieta di rispondere a qualsiasi domanda non trattata nella presente Scheda Tecnica. Anche il nostro team di assistenza tecnica presso lo stabilimento è a disposizione per rispondere a eventuali richieste dettagliate. (06324/709-0)

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ

Ci impegniamo a prestare la massima cura. Tuttavia, siamo in grado di fornire solo informazioni generali basate sulle nostre esperienze, sui nostri sviluppi e sulle nostre

ricerche, e queste naturalmente non possono tenere conto delle condizioni specifiche di un progetto (supporti, condizioni meteorologiche, altre condizioni). L'applicatore è pertanto tenuto ad aggiornare le proprie conoscenze in linea con lo stato dell'arte e ad agire in modo responsabile. I nostri collaboratori sono a disposizione per fornire consulenza specifica e saranno lieti di farlo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'uso del prodotto in combinazione con altri prodotti. I dati forniti nella presente Scheda Tecnica non costituiscono informazioni vincolanti né comportano alcuna responsabilità.

Inoltre, la sospensione o la pubblicazione di un'edizione successiva renderà nullo il presente Scheda Tecnica; le informazioni al riguardo sono accessibili in qualsiasi momento sul nostro sito web: www.suedwest.de.

STATO: 2026/GENNAIO/CS