



SCHEDA TECNICA

30275 IMPRÄGNIER-LASUR

AREA DI APPLICAZIONE

SÜDWEST Imprägnier-Lasur è un impregnante per elementi in legno non dimensionalmente stabili in esterni. Può essere utilizzata anche come primer per legno semi-dimensionalmente stabile e dimensionalmente stabile. Il prodotto contiene principi attivi per proteggere la superficie dall'attacco di alghe e funghi. SÜDWEST Imprägnier-Lasur può essere sovraverniciato con vernici per legno SÜDWEST o rivestimenti coprenti per legno SÜDWEST.

Campi di applicazione tipici: recinzioni, assicelle, rivestimenti con incastro maschio e femmina, intelaiature.

PROPRIETÀ

- Buona profondità di penetrazione
- Film non pellicolante
- Poro aperto
- Resiste alle intemperie senza sfaldarsi
- Antigoccia
- Applicazione senza striature
- Idro resistente
- Elevata protezione UV grazie ai pigmenti trasparenti di ossido di ferro
- Esente da composti aromatici (VdL-RL-01)
- Con formula protettiva preventiva contro alghe e funghi

COLORI DISPONIBILI: 0901 neutro, 8931 ash, 8930 rovere chiaro, 8921 pino, 8927 pino antico 8925 quercia, 8919 teak, 8924 noce, 8922 mogano, 8923 palissandro, 9551 ebano

COLORI ALL COLOR SYSTEM: disponibili in tutte le tinte del sistema tintometrico

FORMATO:

2.5 l: tutti i colori di cartella

750 ml, 5 l: 0901 neutro, 8930 rovere chiaro, 8925 quercia, 8924 noce, 8923 palissandro

10 l: neutro

RESA TEORICA: 5 - 8 mq / lt

La resa effettiva dipenderà dal progetto specifico ed è fortemente influenzata da fattori quali l'aspetto della superficie e la capacità di assorbimento. I valori di consumo esatti possono essere determinati applicando una mano di prova.

ASPETTO: opaco

AREA DI APPLICAZIONE

REGOLE GENERALI:

Il supporto deve essere preparato e i lavori di rivestimento devono essere eseguiti secondo lo stato dell'arte. Tutti i rivestimenti e i lavori preliminari devono sempre essere orientati al progetto e ai requisiti a cui è esposto. Si prega di consultare anche le schede tecniche BFS aggiornate, pubblicate dal Comitato Federale Tedesco per le Pitture e la Protezione degli Oggetti. Vedere anche le Procedure di Appalto per Lavori Edili (VOB), Parte C, DIN 18363, Paragrafo 3 "Lavori di Verniciatura e Rivestimento".

Il trattamento/la rimozione di strati di vernice mediante carteggiatura, saldatura, bruciatura, ecc. può causare polveri e/o vapori nocivi. Eseguire i lavori solo in aree ben ventilate. Utilizzare, se necessario, dispositivi di protezione individuale/respiratori adeguati.

Tutti i supporti devono essere puliti, asciutti, portanti e privi di distaccanti. I supporti devono essere verificati in termini di capacità portante e idoneità per i rivestimenti successivi. Se necessario, creare una superficie di prova e testare l'adesione mediante un taglio trasversale e/o lo strappo del nastro a rete. In caso di strati di rivestimento, eseguire una carteggiatura intermedia tra i singoli strati.

SUPPORTO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Carteggiare le superfici in legno grigio e usurato fino al substrato portante. Pulire e carteggiare le verniciature portanti esistenti. Arrotondare gli spigoli vivi del legno. Garantire un'adeguata inclinazione del drenaggio sulle superfici orizzontali. Il contenuto di umidità nel legno non deve superare il 13 +/-2% per elementi edili dimensionalmente stabili; non deve superare il 18% per elementi edili non dimensionalmente stabili. Più asciutto è il substrato, maggiore è la profondità di penetrazione, migliorando la funzione protettiva e la durata delle verniciature successive. Lavare i legni tropicali con componenti che ritardano l'essiccazione con un diluente alla cellulosa e applicare una mano di prova. Carteggiare e pulire accuratamente le nuove superfici in legno lisce o piallate. Rimuovere i componenti di resina/legno emergenti. Applicare una mano di fondo e una mano intermedia su tutti i lati dei nuovi elementi edili in legno. Per applicazioni esterne, si consiglia di pretrattare il legno non trattato o esposto, soggetto a funghi, con SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund LH. Attenersi alla scheda tecnica DIN 68800 Parte 3 e alla scheda tecnica BFS 18.

APPLICAZIONE

Mescolare SÜDWEST Imprägnier-Lasur prima dell'uso. L'applicazione a pennello consente di ottenere la migliore finitura superficiale. Applicare 2-3 mani non diluite a seconda del supporto. SÜDWEST Imprägnier-Lasur è pronto all'uso. Non applicare o lasciare asciugare a una temperatura dell'aria o del progetto inferiore a +5 °C o superiore a +30 °C. Consigliamo SÜDWEST Flächen-Lasur come strato intermedio e di finitura per elementi edili dimensionalmente stabili.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI:

Diluyente sintetico

ASCIUGATURA

(+20°C / 60% umidità relativa)

Asciutto al tatto: circa 3 ore

Verniciabile: circa 12 ore

Temperature più basse e/o elevata umidità prolungano i tempi di essiccazione.

NOTE SPECIALI

Non verniciare su supporti riscaldati esposti alla luce solare diretta e/o su supporti in legno che saranno esposti alla luce solare diretta entro 2-3 ore dall'applicazione. L'incolore è consentito solo per l'uso in esterni per ravvivare le tonalità scure in dosaggi fino a un massimo del 10%.

I tempi di essiccazione possono essere ritardati per le prime mani su legno ricco di sostanze attive. Applicare una seconda mano solo dopo l'essiccazione. Le tonalità di legno medio-scure sono le più durevoli grazie all'ottima protezione UV e al fatto che il legno non si riscalda eccessivamente.

DIRETTIVA 2004/42/CE

Il prodotto Imprägnier-Lasur è inferiore al valore massimo di COV della categoria di prodotto f (700 g/l) ed è quindi conforme ai COV.

REGOLAMENTO SUI PRODOTTI BIOCIDI (528/2012)

Contiene 3-iodo-2-propinil butil carbammato (IPBC) come principio attivo per la protezione del rivestimento in conformità con il Regolamento sui biocidi (528/2012), articolo 58 (3).

DICHIARAZIONE VDL

Resine alchidiche (pigmenti minerali e/o organici, a seconda della tonalità di colore), miscele di idrocarburi alifatici, glicoleteri, additivi reologici, stabilizzanti alla luce, essiccanti, antiossidanti, protezione del film a base di 3-iodo-2-propinil butil carbammato (IPBC)

GISCODE BSL40

CONSIGLI GENERALI DI SICUREZZA

Durante l'applicazione e l'asciugatura di pitture e vernici, è necessario garantire una buona ventilazione. Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Non inalare la polvere durante i lavori di levigatura. Utilizzare solo in aree ben ventilate. Non mangiare, bere, fumare o inalare tabacco da fiuto durante il lavoro. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare entrare nella rete fognaria o nei corsi d'acqua. In caso di contaminazione di fiumi, laghi o scarichi, informare le autorità competenti in conformità con le leggi locali. Ulteriori informazioni e la scheda di dati di sicurezza aggiornata sono disponibili sul sito www.sued-west.de.

MAGAZZINAGGIO

Conservare in luogo fresco ma al riparo dal gelo, sigillando ermeticamente i contenitori aperti. Durante lo stoccaggio e l'applicazione dei preservanti del legno, è necessario rispettare i requisiti di legge in materia di inquinamento delle falde acquifere e delle acque superficiali, nonché dell'aria. Non esporre a temperature superiori a +30 °C per periodi prolungati e conservare al riparo dal gelo.

DISPOSIZIONI

I contenitori vuoti non devono essere riutilizzati. Smaltire il contenuto/ contenitore presso un'azienda autorizzata allo smaltimento di rifiuti pericolosi o presso un centro di raccolta.

CONSULENZA TECNICA

Il nostro personale di vendita sarà lieto di rispondere a qualsiasi domanda non trattata in questa scheda tecnica. Il nostro team di assistenza clienti presso lo stabilimento è inoltre disponibile per rispondere a qualsiasi domanda dettagliata. (06324/709-0)

DISCLAIMER

Ci impegniamo a prestare la massima attenzione. Tuttavia, siamo in grado di fornire solo informazioni generali basate sulle nostre esperienze, sviluppi e ricerche, che naturalmente non possono tenere conto delle condizioni specifiche di un progetto (substrati, condizioni meteorologiche, altre condizioni). L'applicatore è pertanto tenuto a mantenere le proprie conoscenze in linea con lo stato dell'arte e ad agire in modo responsabile. I nostri collaboratori sono a disposizione per fornire consulenza specifica e saranno lieti di farlo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'uso del prodotto in combinazione con altri prodotti. I dati forniti in questa Scheda Tecnica non costituiscono informazioni vincolanti o responsabilità. Inoltre, la sospensione o la pubblicazione di un'edizione successiva invaliderà la presente Scheda Tecnica; informazioni al riguardo sono disponibili in qualsiasi momento sul nostro sito web: www.suedwest.de.

STATUS: 2025/JANUARY/KM