



SCHEDA TECNICA

30665 DACH-FARBE

AMBITO DI APPLICAZIONE

Pittura per ristrutturazioni a base acqua resistente agli agenti atmosferici per proteggere superfici di tetti sollecitate o alterate dalle intemperie con sufficiente tendenza al drenaggio.

CARATTERISTICHE

- Facile da lavorare
- elastico
- resistente alle intemperie
- permeabile al vapore acqueo
- Prevenire i danni dovuti al gelo
- aderisce bene
- Calpestabile (per riparazioni del tetto)

COLORI: RAL 7016 anthrazitgrau
8915 ziegelrot
8917 dunkelbarun
8916 rotbraun
8914 naturrot
8911 frankfurtrot

COLORI FUORI CARTELLA: Altri colori disponibili su richiesta, con sistema tintometrico

CONTENITORE: 15 lt

CONSUMO:
250 - 300 ml/m² per mano

LIVELLO GLOSS: satinato

DENSITÀ:
ca. 1,3 g/cm³ a seconda del colore

APPLICAZIONE

REGOLE GENERALI:

La preparazione del supporto e l'esecuzione dell'opera pittorica dovranno corrispondere allo stato dell'arte attuale. Tutti i rivestimenti e i lavori preparatori dovrebbero sempre essere basati sull'oggetto e sui requisiti a cui sarà esposto.

Si prega di consultare gli attuali opuscoli BFS pubblicati dal Comitato federale per la protezione del colore e della proprietà. Vedi anche VOB, parte C DIN 18363, paragrafo 3 lavori di verniciatura e verniciatura.

Ulteriori trattamenti/rimozione degli strati di vernice come molatura, saldatura, combustione, ecc. possono produrre polveri pericolose e/o produrre vapore. Eseguire i lavori solo in aree ben ventilate. Indossare adeguati dispositivi di protezione (respiratoria), se necessario. Tutte le superfici devono essere pulite, asciutte, stabili e prive di sostanze distaccanti. I supporti non sicuri devono essere verificati in termini di capacità portante e idoneità per successivi rivestimenti. Se necessario creare un'area di prova e verificare l'adesione.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE:

TUTTI I SUPPORTI DEL TETTO IN

PIASTRELLE: Pulire in profondità con un apparecchio a getto di vapore. Se non si dispone di un apparecchio a getto di vapore è possibile utilizzare anche un'idropulitrice ad acqua fredda. Poiché con questo metodo non è sempre possibile pulire in modo affidabile le superfici infestate da alghe, si consiglia anche l'uso di funghi, che devono essere utilizzati secondo la scheda tecnica. Assicurarsi di pulire nella direzione del drenaggio dell'acqua in modo che l'acqua non penetri sotto la copertura del tetto.

WELLBOARD ETERNIT, BERLINO WAVE:

Pulire e pretrattare come descritto sopra. Almeno 3 giorni

Asciugare con il bel tempo (+ 20°C / 60% umidità relativa), primerizzare 1 volta abbondantemente con solvente, ad es. con SÜDWEST TiefenGrund LH (rispettare tempi di ventilazione adeguati).

Prima del processo di rivestimento è necessario rispettare un tempo di asciugatura di 1 - 3 giorni (a seconda della temperatura).

Ricoprire 2 volte non diluito con DACH-FARBE.

SUPPORTI IN ARGILLA E IN MATTONI: Pre-bagnare con acqua e rivestire la superficie ancora bagnata due volte con DACH-FARBE non diluita. I sottofondi in calcestruzzo, molto calcarei, ad esempio, devono essere trattati con SÜDWEST TiefenG-rund LH (rispettare tempi di ventilazione sufficienti).

PIASTRE ONDULATE ETERNIT FRESSE: Vengono riparate con una striscia di rinforzo in poliestere in tessuto a maglia Acroflex o con il ponte per fessure in tessuto a maglia Arcoflex, che viene annegato nel secondo strato. Le superfici così riparate devono essere verniciate complessivamente almeno tre volte con DACH-FARBE non diluita in modo che nessun tessuto sia esposto e vi sia una copertura sufficiente.

LAVORAZIONE

Pennello, rullo o spruzzo. Durante la spruzzatura, utilizzare la larghezza dell'ugello e la pressione del materiale specificate dal produttore del dispositivo.

TEMPERATURA DI LAVORAZIONE:

Non inferiore a + 6°C. Temperatura di lavorazione ottimale da + 15°C a + 25°C.

DILUENTE/ATTREZZO: Dopo aver terminato il lavoro, sciacquare l'attrezzo con acqua, lavare con acqua saponata e risciacquare.
ASCIUGATURA
(+ 20°C / 60% umidità relativa)
Rilavorabile: dopo ca. 2 ore
Può essere esposto alla pioggia dopo ca 4 ore

**STABILITÀ DEL COLORE SECONDO
BFS SCHEDA INFORMATIVA N. 26**

Classe: A, Gruppo: 1

NOTE SPECIALI

Le richieste per l'acquisto dei tessuti a maglia Ar-coflex devono essere rivolte al rivenditore di colori e vernici o alla Kobau GmbH in 23617 Stockelsdorf, tel. 04 51/ 4910 61. Non utilizzare in caso di rischio di pioggia, nebbia, gelo o con umidità superiore all'80% o con temperature inferiori a + 6°C. La vernice per tetti non deve essere utilizzata su piastrelle smaltate o verniciate, su pannelli lisci in fibrocemento, pannelli in ardesia artificiale o su pannelli ondulati Eternit / Berliner Welle che presentano un rivestimento alterato o alterato dalle intemperie. La vernice per tetti contiene biocidi per proteggere dalle alghe rapide. Utilizzare i biocidi con attenzione. Leggere sempre l'etichettatura e le informazioni sul prodotto prima dell'uso. Le acque reflue non possono essere utilizzate per riempire stagni o piante acquatiche.

DIRETTIVA CE 2004/42/CE

Il prodotto "Dach-Farbe" rientra al di sotto del valore massimo COV della categoria di prodotto I (140 g/l) ed è quindi conforme ai COV

**REGOLAMENTO SUI PRODOTTI
BIOCIDI**

NUNG (528/2012)

Questo prodotto è un "prodotto trattato" secondo le normative UE 528/2012 Art. 58, comma 3 (non è un biocida) e contiene i seguenti principi attivi biocidi: Terbutryn, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, 2-metil-2H-isotiazol-3-one, miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one[CE n. 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one[N. EC 220-239-6] (3:1).

DICHIARAZIONE VDL

Dispersioni di acrilato (a seconda del colore, pigmenti inorganici e/o organici), cariche inorganiche e minerali, acqua, esteri alcolici, glicoli, derivati della cellulosa, gomma xantana, agenti antischiuma, agenti bagnanti, idrossido di sodio, addensanti poliuretani, pellicola protettiva a base di terbutrina, protezione dello stoccaggio a base di metile e benzisotiazolinoni

GISCODE BSW50

SICUREZZA GENERALE

CONSIGLIO

Durante la lavorazione e l'essiccazione di pitture e vernici è necessario garantire una buona ventilazione. Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Non inalare la polvere durante la levigatura. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non permettere che quantità non diluite o grandi penetrino nelle falde acquifere, nei corpi idrici o nelle fognature. Ulteriori informazioni sono disponibili nell'attuale scheda di sicurezza all'indirizzo www.suedwest.de

MAGAZZINAGGIO

Sigillare ermeticamente i contenitori aperti. Conservare al fresco ma al riparo dal gelo.

DISPOSIZIONE

Inviare al riciclaggio solo contenitori completamente vuoti. Per lo smaltimento devono essere rispettate le norme di legge vigenti. Non versare i residui di vernice nelle acque reflue.

CONSULENZA TECNICA

Il nostro personale sul campo sarà felice di rispondere a qualsiasi domanda a cui non viene data risposta nella presente scheda tecnica. Inoltre, il nostro servizio clienti tecnico in fabbrica sarà lieto di rispondere a qualsiasi domanda dettagliata.

(06324/709-0)

DISCLAIMER

Cerchiamo di prestare la massima attenzione. Tuttavia, sulla base delle esperienze, degli sviluppi e delle ricerche da noi acquisite, è possibile fornire solo informazioni generali, che naturalmente non possono tenere conto delle circostanze individuali di un progetto (sottosuolo, condizioni meteorologiche, altre condizioni). Il responsabile del trattamento è pertanto tenuto ad informarsi sullo stato della tecnica e ad agire sotto la propria responsabilità. I nostri dipendenti sono lieti di fornire consulenza specifica. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per combinazioni con altri prodotti. Tuttavia, le informazioni qui fornite non costituiscono informazioni vincolanti o responsabilità. Inoltre questo volantino perde la sua validità quando viene interrotto o quando viene pubblicata un'edizione successiva, di cui potrete informarvi in qualsiasi momento sul nostro sito web: www.suedwest.de.

STAND: 2024/MÄRZ/CS