



SCHEDA TECNICA

30850 SPRAY ALL-GRUND

APPLICAZIONE

All-Grund Spray è un primer multiuso e un promotore di adesione per numerosi substrati, sia in interni che in esterni. Il prodotto è ideale per ritoccare eventuali imperfezioni. Sovraverniciabile rapidamente e universalmente con vernici di finitura a base solvente o a base d'acqua.

PROPRIETÀ

- Asciugatura molto rapida
- Protezione attiva contro la corrosione
- Elevata forza di adesione
- Rivestibile rapidamente e universalmente
- Funzione di livellamento
- Buona copertura dei bordi
- Isola i componenti del legno

TONALITÀ: 9110 bianco, 7001 grigio, 9105 nero

CONFEZIONE: bomboletta spray da 400 ml

RESA: circa 1 m² per bomboletta, applicando il prodotto con una tecnica a doppia incrociata.

GRADO DI LUCENTEZZA: opaco

APPLICAZIONE

NORME GENERALI:

Il supporto deve essere preparato e i lavori di verniciatura eseguiti secondo le regole dell'arte. Tutte le verniciature e i lavori preliminari devono sempre essere adeguati al progetto e alle sollecitazioni a cui è sottoposto. Si prega inoltre di osservare le schede tecniche BFS attualmente in vigore, pubblicate dal Comitato Federale Tedesco per le Vernici e la Protezione degli Oggetti. Si vedano anche le procedure contrattuali tedesche per l'edilizia (VOB), Parte C, DIN 18363, Paragrafo 3 "Lavori di verniciatura e rivestimento".

Il trattamento o la rimozione di strati di vernice mediante carteggiatura, saldatura, bruciatura, ecc. può causare la formazione di polveri e/o vapori nocivi. Eseguire i lavori solo in aree ben ventilate. Se necessario, utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie e dispositivi di protezione individuale adeguati.

Tutti i supporti devono essere puliti, asciutti, portanti e privi di agenti distaccanti. I supporti devono essere verificati in termini di capacità portante e idoneità per i successivi rivestimenti. Se necessario, creare una superficie di prova e verificare l'adesione mediante un taglio a croce e/o lo strappo con nastro a maglia. In caso di rivestimenti a più strati, eseguire una carteggiatura intermedia tra i singoli strati.

Carteggiare le aree in legno ingrigite e alterate dagli agenti atmosferici fino al substrato portante.

Pulire e carteggiare gli strati di vernice portanti esistenti. Arrotondare gli spigoli vivi del legno. Assicurare adeguate pendenze di drenaggio sulle superfici orizzontali. Il contenuto di umidità per il legno duro deve essere al massimo del 12% e per il legno tenero al massimo del 15%. Più il supporto è asciutto, maggiore è la profondità di penetrazione, migliorando la funzione protettiva e la durata delle vernici successive. Lavare i legni tropicali con prodotti che ritardano il tempo di essiccazione utilizzando un diluente a base di cellulosa e applicare una mano di prova.

Per le applicazioni esterne, si raccomanda di pretrattare i legni non trattati o esposti, soggetti a funghi, con SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund LH o SÜDWEST AquaVision Holz-Imprägnier-Grund WV. Attenersi alla scheda tecnica, alla norma DIN 68800 Parte 3 e alla scheda tecnica BFS 18.

SUPPORTO

Il supporto deve essere solido, asciutto, pulito, portante e privo di agenti distaccanti.

SUPPORTI IDONEI:

Rivestimenti esistenti portanti, ferro, acciaio, zinco, substrati zincati, alluminio, plastiche dure (PVC rigido, poliuretano, vetro acrilico, resina melamminica, laminato Resopal), legno, legno ingegnerizzato.

Avvertenza: non utilizzare su substrati termoplastici. Gli strati di vernice termoplastica esistenti possono essere identificati in modo affidabile mediante una prova con solvente utilizzando un diluente a base di cellulosa. Se si osserva una dissoluzione significativa, significa che è presente uno strato di vernice termoplastica.

PREPARAZIONE DEL

SOTTOFONDO: RIVESTIMENTI ESISTENTI:

Verificare che i rivestimenti esistenti aderiscano saldamente. Rimuovere completamente i rivestimenti esistenti non portanti. Pulire accuratamente e carteggiare i rivestimenti esistenti portanti.

FERRO E ACCIAIO:

Rimuovere accuratamente la ruggine da ferro e acciaio. Rimuovere eventuali scaglie di laminazione. Sabbiare le superfici in acciaio altamente contaminate fino al grado di preparazione standard SA 2 1/2 secondo la norma DIN EN ISO 12944-4.

ZINCO E SOTTOFONDI ZINCATI:

Pulire con SÜDWEST Zink- und Kunststoff-Reiniger. Attenersi alla scheda tecnica e alla scheda BFS n. 5.

ALLUMINIO (NON ANODIZZATO):

Pulire con SÜDWEST Kupfer- und Alu-Reiniger. Attenersi alla scheda tecnica e alla scheda BFS n. 6.

PLASTICA DURA, AD ES. PVC RIGIDO:

Pulire con SÜDWEST Zink- und Kunststoff-Reiniger. Attenersi alla scheda tecnica e alla scheda BFS n. 22.

LEGNO E LEGNO COMPOSITO:

Carteggiare e pulire le superfici in legno seguendo la direzione delle venature. Applicare un primer con SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund LH sui legni esposti a funghi in ambienti esterni. Attenersi alla scheda tecnica e alla scheda BFS n. 18.

APPLICAZIONE

Prima dell'uso, agitare la bomboletta per 3 minuti. Ruotare la leva rossa all'estremità dell'ugello per regolare l'erogazione in base alle esigenze (a getto concentrato o diffuso). Applicare 1-2 mani di All-Grund Spray in modo uniforme. Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta e spruzzare fino a svuotarla completamente.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE:

Non applicare né lasciare asciugare a una temperatura dell'aria e della superficie inferiore a +5 °C. Non applicare alla luce diretta del sole.

ESSICCAZIONE:

(+20 °C/60 % di umidità relativa, spessore dello strato umido 100 µm)

Asciutto alla polvere: circa

30 min Asciutto al tatto:

circa 2 h

Rifinibile: circa 3 ore (vernici a base di resina alchidica)

Spessori dello strato più elevati e/o temperature più basse rallentano i tempi di essiccazione.

INFORMAZIONI SPECIALI

Le vernici a base di resina alchidica a base solvente hanno un odore caratteristico che può essere ancora percepibile dopo l'essiccazione.

Per l'applicazione su grandi superfici in locali comuni, si consiglia pertanto di utilizzare le vernici a base d'acqua SÜDWEST indicate per uso interno. Sono possibili

possono verificarsi ritardi nell'essiccazione in caso di superfici verniciate orizzontali, strati spessi e/o locali di essiccazione scarsamente ventilati. Assicurare un adeguato calore e una buona ventilazione. Non lasciare All-Grund esposto agli agenti atmosferici per più di 1 settimana senza vernice di finitura. Si raccomanda una carteggiatura intermedia se l'essiccazione richiede più di 3 giorni. Se su supporti in zinco o acciaio all'esterno è richiesta una finitura satinata o opaca, si consiglia una mano intermedia ad alta lucentezza.

DIRETTIVA 2004/42/CE

Il prodotto All-Grund Spray non rientra nell'ambito di applicazione della Direttiva Decopaint sui COV.

DICHIARAZIONE VDL

Resina alchidica, biossido di titanio, cariche inorganiche, cariche minerali, pigmenti inorganici, pigmenti anticorrosivi, silicati stratificati, miscele di idrocarburi aromatici, miscele di idrocarburi alifatici, alcoli, esteri, chetoni, una miscela di propano e butano, eteri di glicole, agenti bagnanti e disperdenti, promotori di adesione, stabilizzatori di luce, inibitori di formazione della pellicola

CONSIGLI GENERALI DI SICUREZZA

Ulteriori informazioni e la scheda di sicurezza (SDS) aggiornata sono disponibili all'indirizzo www.suedwest.de

CONSERVAZIONE

Proteggere dalla luce solare. Non esporre a temperature superiori a 50 °C. Chiudere ermeticamente i contenitori aperti. Conservare in un luogo fresco ma al riparo dal gelo.

SMALTIMENTO

Consegnare per il riciclaggio solo i contenitori completamente vuoti. Portare i contenitori

contenenti residui al punto di raccolta dei rifiuti pericolosi competente.

CONSULENZA TECNICA

I nostri rappresentanti commerciali saranno lieti di rispondere a qualsiasi domanda non trattata nella presente Scheda Tecnica. Anche il nostro team di assistenza tecnica presso lo stabilimento è a disposizione per rispondere a eventuali domande dettagliate (06324/709-0).

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

Ci impegniamo a prestare la massima cura. Tuttavia, siamo in grado di fornire solo informazioni generali basate sulle nostre esperienze, sui nostri sviluppi e sulle nostre ricerche, che naturalmente non possono tenere conto delle condizioni specifiche di un progetto (substrati, condizioni meteorologiche, altre condizioni). L'applicatore è pertanto tenuto ad aggiornare le proprie conoscenze in linea con lo stato dell'arte e ad agire in modo responsabile. I nostri collaboratori sono a disposizione per fornire consulenza specifica e saranno lieti di farlo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'uso del prodotto in combinazione con altri prodotti. I dati forniti nella presente Scheda Tecnica non costituiscono informazioni vincolanti né comportano alcuna responsabilità.

Inoltre, la sospensione o la pubblicazione di un'edizione successiva renderà nullo il presente Scheda tecnica; le informazioni al riguardo sono accessibili in qualsiasi momento sul nostro sito web: www.suedwest.de.

STATO: 2026/AGOSTO/KM