



SCHEDA TECNICA

30990 AQUAVISION HOLZ-SIEGEL GLÄNZEND

APPLICAZIONE

AquaVision Wood Sealer Gloss è una vernice trasparente per la sigillatura di superfici interne. Utilizzare il prodotto direttamente per sigillare superfici in legno o come rivestimento protettivo incolore su superfici precedentemente trattate. Il prodotto è resistente a diversi disinfettanti. È disponibile un rapporto di prova secondo la norma DIN EN 71-3 (norma sulla sicurezza dei giocattoli).

CARATTERISTICHE

- diluibile con acqua
- basso odore
- basse emissioni
- soddisfa i requisiti AgBB
- asciugatura rapida
- non ingiallisce
- durevole
- elastica
- brillante
- permeabile al vapore acqueo
- resistente ai solventi e detergenti per la casa
- Resistente ai disinfettanti

COLORE: Incolore

FORMATO: 750 ml, 2,5 l

RESA: ca. 80 – 100 ml/m² per mano

ASPETTO DEL FILM: lucido

APPLICAZIONE

REGOLE GENERALI:

La preparazione del supporto e l'esecuzione dei lavori di verniciatura devono corrispondere allo stato attuale della tecnica. Tutti i rivestimenti e

I lavori preliminari devono sempre essere adattati all'oggetto e ai requisiti a cui sarà esposto. Si prega di fare riferimento alle schede informative BFS aggiornate pubblicate dal Comitato Federale per la Protezione delle Pitture e dei Beni. Vedere anche VOB, Parte C DIN 18363, Paragrafo 3 Lavori di verniciatura e laccatura.

Ulteriori trattamenti/rimozioni di strati di vernice come carteggiatura, saldatura, bruciatura, ecc. possono generare polveri e/o vapori pericolosi. Eseguire i lavori solo in aree ben ventilate. Indossare, se necessario, adeguati dispositivi di protezione (respiratoria).

Tutti i supporti devono essere puliti, asciutti, stabili e privi di sostanze distaccanti. I supporti non sicuri devono essere testati per verificarne la capacità portante e l'idoneità per i rivestimenti successivi. Se necessario, creare un'area di prova e verificare l'adesione utilizzando un taglio a croce e/o uno strappo di nastro in tessuto. In caso di strati di vernice, è necessario eseguire una carteggiatura intermedia tra ogni strato.

SUPPORTO

Il supporto deve essere solido, asciutto, pulito, stabile e privo di distaccanti.

SUPERFICI ADATTE:

Superfici interne in legno (ad esempio pavimenti, rivestimenti murali, mobili), pannelli OSB, sughero, superfici verniciate e laccate, pitture a emulsione.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Carteggiare e pulire accuratamente il legno non verniciato. Carteggiare o opacizzare le superfici verniciate e satinare esistenti con un tampone abrasivo.

PREPARAZIONE

Mescolare AquaVision Holz-Siegel glänzend accuratamente prima dell'uso. Su supporti molto assorbenti, la mano di fondo deve essere diluita fino al 30%. AquaVision Wood Sealer può essere applicato a pennello o a rullo; l'applicazione a spruzzo è sconsigliata. A seconda del livello di usura, applicare 1-2 mani di finitura non diluite. Dopo la prima applicazione sul legno, carteggiare con un vello abrasivo o carta abrasiva (grana 240/320).

STRUTTURA DEL RIVESTIMENTO:

Superfici in legno, OSB, sughero:

Per legni molto assorbenti, applicare il primer diluito con un massimo del 30% di acqua. Applicare 1-2 mani di finitura non diluite di AquaVision Wood Sealer, lucido.

Superfici verniciate e laccate:

Per sigillare superfici verniciate o laccate, applicare 1-2 mani non diluite di AquaVision Wood Sealer, lucido.

Idropitture a emulsione:

Per sigillare pitture murali a emulsione, applicare 1-2 mani non diluite di AquaVision Wood Sealer, lucido.

Per la pittura, consigliamo di utilizzare pennelli con setole sintetiche. Per la stesura a rullo, utilizzare un rullo in microfibra fine.

TEMPERATURA DI LAVORAZIONE:

Temperatura e umidità influenzano l'essiccazione e la distensione delle vernici a base d'acqua. La temperatura di lavorazione ottimale è compresa tra 10° C e 25° C (circa il 60%).

(umidità relativa). Basse temperature e umidità elevata ritardano l'essiccazione. Non lavorare a temperature inferiori a +5°C. Alte temperature e umidità molto bassa riducono il tempo di apertura.

DILUIZIONE/PULIZIA DEGLI ATTREZZI:

Diluire con acqua pulita se necessario. Risciacquare gli attrezzi con acqua pulita (di qualità potabile) durante le pause di lavoro prolungate e dopo il lavoro, quindi risciacquare con acqua saponata e risciacquare.

ASCIUGATURA

(+ 20°C / 60% umidità relativa, spessore del film bagnato 100 µm)

asciutto:	ca. 1 h
riverniciabile:	ca. 12 h
Film secco e duro:	ca. 7 gg

Strati più spessi e/o temperature più basse ritardano i tempi di asciugatura.

NOTE SPECIALI

Non utilizzare su superfici che saranno esposte a usura intensa durante l'uso successivo, ad esempio a contatto con grasso, plastificanti, alcol o altre sostanze aggressive. Non utilizzare su macchie idrosolubili. Le superfici trattate con AquaVision Wood Sealer possono essere pulite con normali detergenti per la casa. Non utilizzare abrasivi o detergenti aggressivi.

DIRETTIVA CE 2004/42

Il prodotto "AquaVision Wood Sealer lucido" rientra nella categoria VOC

Valore massimo della categoria di prodotto I (140 g/l) e sono quindi conformi ai COV.

VDL-DEKLARATION

Dispersioni di acrilato, dispersioni di PU, acqua, glicoli, agenti antischiuma, additivi di interfaccia, additivi di superficie, addensanti poliuretanici, agenti neutralizzanti

GISCODE BSW30

CONSIGLI GENERALI DI SICUREZZA

Assicurare una buona ventilazione durante l'applicazione e l'essiccazione di pitture e vernici. Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi. Evitare il contatto con occhi e pelle. Non inalare la polvere durante la carteggiatura. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Non lasciare che il prodotto non diluito o in grandi quantità penetri nelle falde acquifere, nei corsi d'acqua o nelle fognature.

Ulteriori informazioni: consultare la scheda di sicurezza aggiornata sul sito www.suedwest.de

STOCCAGGIO

Chiudere ermeticamente i contenitori aperti. Conservare in un luogo fresco e al riparo dal gelo.

DISPOSIZIONE

Riciclare solo i contenitori completamente vuoti. Lo smaltimento deve essere effettuato nel rispetto delle normative vigenti.

CONSULENZA TECNICA

Per qualsiasi domanda non trattata in questa scheda tecnica, i nostri addetti all'assistenza sul campo saranno lieti di assistervi. Anche il nostro servizio clienti tecnico in fabbrica sarà lieto di rispondere a qualsiasi domanda dettagliata. (06324/709-0)

DISCLAIMER

Ci impegniamo a garantire la massima cura. Tuttavia, in questa sede possiamo fornire solo informazioni generali basate sulla nostra esperienza, sui nostri sviluppi e sui nostri studi, che naturalmente non possono tenere conto delle circostanze specifiche di un progetto (substrati, condizioni meteorologiche, altre condizioni). L'installatore è pertanto tenuto a informarsi sullo stato dell'arte e ad agire in modo indipendente. Il nostro personale sarà lieto di fornire consulenza specifica. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per le combinazioni con altri prodotti. Tuttavia, le informazioni qui fornite non costituiscono informazioni vincolanti o responsabilità. Inoltre, questa scheda tecnica perde la sua validità al momento della sua interruzione o della pubblicazione di un'edizione successiva, di cui potrete trovare informazioni in qualsiasi momento sul nostro sito web: www.suedwest.de.

STAND: 2023/DEZEMBER/KM