



SCHEDA TECNICA

30044

AQUAVISION 2K-HARTER

CAMPO DI APPLICAZIONE

Utilizzare SÜDWEST AquaVision 2K-Härter come componente B per AquaVision 2K-Seidenmattlack (componente A).

TONALITÀ: incolore

CONFEZIONE: 75 ml, 250 ml

RESA: miscela pronta all'uso: circa 100–120 ml/m²

DENSITÀ:

AquaVision 2K Seidenmattlack 9110 bianco: circa 1,2 kg/l

AquaVision 2K Seidenmattlack Basis 0000: circa 1,1 kg/l

AquaVision 2K-Härter: circa 1,0 kg/l

APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL MATERIALE:

Miscelare AquaVision 2K Vernice Satinata (componente A) con AquaVision 2K Indurente (componente B) in un rapporto di 10:1. Agitare energicamente per 2–3 minuti. Una miscelazione omogenea dei componenti A e B è un prerequisito per una formazione ottimale del film.

Assicurarsi che anche il materiale presente sui bordi del contenitore venga ben incorporato. Evitare, per quanto possibile, di incorporare grandi quantità d'aria. Una volta completata la miscelazione, trasferire la miscela in un contenitore pulito e mescolare nuovamente. La miscela può essere applicata in base al volume o al peso. Se si lavora con piccole quantità, si consiglia di utilizzare una bilancia per pesare i componenti.

TEMPO DI LAVORABILITÀ:

Una volta miscelato, il materiale ha una durata di lavorabilità. A una temperatura di +20 °C, la durata di lavorabilità è di circa 6 ore. Temperature più elevate riducono la durata di lavorabilità.

Non continuare ad applicare la miscela una volta scaduto il tempo di lavorabilità.

DICHIARAZIONE VDL (ASSOCIAZIONE TEDESCA PER LE VERNICI E GLI INCHIOSTRI DA STAMPA):

Componente B: carbodiimide

GISCODE: BSW30

CONSIGLI GENERALI DI SICUREZZA

Assicurare una buona ventilazione durante l'applicazione e l'essiccazione di vernici e smalti. Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi per animali. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Non respirare la polvere durante i lavori di levigatura. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare che il prodotto, non diluito o in grandi quantità, finisca nelle acque sotterranee, nei corsi d'acqua o nella rete fognaria.

Ulteriori informazioni e la scheda di sicurezza aggiornata sono disponibili all'indirizzo www.suedwest.de

CONSERVAZIONE

Chiudere ermeticamente i contenitori aperti dopo l'uso. Conservare in un luogo fresco ma al riparo dal gelo.

SMALTIMENTO

Riciclare esclusivamente i contenitori vuoti.

CONSULENZA TECNICA

I nostri rappresentanti commerciali saranno lieti di rispondere a qualsiasi domanda non trattata nella presente Scheda Tecnica.

Anche il nostro servizio di assistenza tecnica presso lo stabilimento è a vostra disposizione per rispondere a eventuali domande dettagliate (06324/709-0).

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

Ci impegniamo a prestare la massima cura. Tuttavia, siamo in grado di fornire solo informazioni generali basate sulle nostre esperienze, sviluppi e ricerche, che naturalmente non possono tenere conto delle condizioni specifiche di un progetto (substrati, condizioni meteorologiche, altre condizioni). L'applicatore è pertanto tenuto ad aggiornare le proprie conoscenze in linea con lo stato dell'arte e ad agire in modo responsabile. I nostri collaboratori sono a disposizione per fornire consulenza specifica e saranno lieti di farlo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'uso del prodotto in combinazione con altri prodotti. I dati forniti nella presente Scheda Tecnica non costituiscono informazioni vincolanti né comportano alcuna responsabilità.

Inoltre, la sospensione o la pubblicazione di un'edizione successiva renderà nullo il presente Scheda tecnica; le informazioni al riguardo sono accessibili in qualsiasi momento sul nostro sito web: www.suedwest.de.

**AGGIORNAMENTO: SETTEMBRE
2023/KM**